

### PROPIEDADES FÍSICAS (Material Líquido)

Propiedades	Resultado
Punto de ignición, °F (°C)	Parte A: 302 (150)
Copa cerrada Setaflash (ASTM D3278)..	Parte B: >230 (>110)
Porcentaje de sólidos, en peso (ASTM D2369).....	Parte A: 100 Parte B: 100
Densidad, lb/gal (Kg/L) (ASTM D1475)	Parte A: 10.6 (1.27) Parte B: 9.8 (1.17) Mezcla: 10.5 (1.26)
Vida de almacenaje.....	Mínimo 1 año
Viscosidad, cps Brookfield (ASTM D2196)	Parte A: 3500 - 4500 Parte B: 3500 - 4500 Mezcla: 3500 - 4500
Compuesto orgánico volátil, lb/gal (g/L) (ASTM D3960).....	Mezcla A+B 0 (0)

### CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN (\*)

Ancho de la Junta	Profundidad de la Junta		
	1.5" (38 mm)	2" (51 mm)	2.5" (63 mm)
3/16" (4.8 mm)	68 ft (5.5 m)	51 ft (4.1 m)	41 ft (3.3 m)
1/4" (6.4 mm)	51 ft (4.1 m)	38 ft (3.1 m)	30 ft (2.4 m)
3/8" (9.5 mm)	34 ft (2.7 m)	25 ft (2.0 m)	20 ft (1.6 m)

\* Los valores están expresados en pies lineales/galón y metros lineales/litro.

**Asistencia.**-Para mayor información y asesoría técnica consulte a nuestros especialistas de PRICOAT al Tel. (614) 481-4344.

Fecha de Revisión: 09/07/'12

### PROPIEDADES FÍSICAS (Película Seca)

Propiedades	Resultado
Dureza, Shore A (ASTM D2240).....	80
Resistencia a tensión (ASTM D638).....	700 psi
Porcentaje elongación (ASTM D638).....	95%
Resistencia al impacto (MIL D3134).....	No se agrieta o delamina
Flamabilidad (ASTM D635).....	Auto extingible

