



PRIPOXY CL

PRIMARIO EPOXICO

Priopoxy CL es un primario epóxico, 100% sólidos, formulado para proveer excelente adherencia al concreto. Priopoxy CL se encuentra disponible en dos velocidades de curado:

- Priopoxy CL Parte A + B7: Versión con tiempo de curado estándar.
- Priopoxy CL Parte A + B9: Versión con tiempo de curado acelerada.

Productos Complementarios: PRIPOXY
(Opcional como Top coat)


Sistema Autonivelante

Seguro de usar, libre de solventes VOC

Fácil Mantenimiento, evita la acumulación de polvo en la superficie.

Excelente adherencia al concreto

Dos velocidades de curado



USOS:

- Naves Industriales
- Centros Comerciales
- Protección de superficies horizontales
- Como capa primaria para otro sistema Priccoat

Presentación


Parte A	2	10	100
Parte B	1	5	50
Kit (Gals.)	3	15	150

Parte B (B7 ó B9).

Gama de Colores



Transparente
Clear



antes



después

Características de Aplicación

Grosor Mil	Rendimiento de Cobertura	
	ft ² /gal.	m ² /gal.
3	534	49.5
5	320	29.7
10	160	14.8
15	106	9.8

Tabla de Propiedades Físicas

Propiedades	Resultados
Dureza, Shore D (ASTM D2240)	75
Resistencia a Compresión (ASTM D695)	10,000 psi
Resistencia a la Tensión (ASTM D638)	6,000 psi
Resistencia a la Flexión (ASTM D790)	5,000 psi
Adhesión al Concreto (ASTM D4541)	El concreto falla antes de perder la adhesión
Porcentaje de Elongación (ASTM D638)	5%
Resistencia al Impacto (MIL D3134)	No se agrieta o delamina
Coefficiente de Fricción (ASTM D2047)	> 0.6
Flamabilidad (ASTM D635)	Auto extinguable
Resistencia a la abrasión, mg CS-17, 1000 ciclos, 1000 gr (ASTM D4060)	85

GARANTIA DE PRODUCTO:

Los productos PRICOAT cuentan con una garantía de calidad de que su elaboración está libre de defectos de producción o de su materia prima, con el compromiso de acreditar al cliente el monto de la compra o la reposición de material en caso de falla o defecto. El instalador del material debe asumir la garantía de la instalación.



Registro de marca de Priccoat en trámite.
Presentación HP0509-3

C. Nicolás Gogol #11343
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih., Méx. C.P. 31109

Tel. 52 (614) 481-43-44
www.priccoat.com.mx
info@pricoat.com.mx