

PROPIEDADES FÍSICAS (Material Líquido)

Propiedades	Resultado
Punto de ignición, °F (°C)	Parte A: >248 (120)
Copa cerrada Setaflash (ASTM D3278).....	Parte B: >219 (104) Parte C: -
Porcentaje de sólidos, en peso (ASTM 2369)	Parte A: 100 Parte B: 100 Parte C: 0 (Agua) Mezcla: 58
Densidad, lb/gal (Kg/L) (ASTM D1475)	Parte A: 9.5 (1.14) Parte B: 9.0 (1.08) Parte C: 8.3 (1.00) Mezcla: 8.9 (1.06)
Vida de almacenaje.....	Mínimo 1 año
Viscosidad, cps Brookfield (ASTM D2196)	Parte A: 500 - 1000 Parte B: 400 - 1000 Parte C: 1 (Agua) Mezcla: 20 - 150
Compuesto orgánico volátil, lb/gal (g/L) (ASTM D3960).....	Mezcla A+B+C 0 (0)

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Grosor	Rendimiento de Cobertura	
	ft ² /gal	m ² /gal
Mil		
3	534	49
6	267	25

Asistencia.-Para mayor información y asesoría técnica consulte a nuestros especialistas de PRICOAT al Tel. (614) 481-4344.

Fecha de Revisión: 06/07/12.

PROPIEDADES FÍSICAS (Película Seca)

Propiedades	Resultado
Dureza, Shore D (ASTM D2240).....	70
Resistencia a compresión (ASTM D695).....	5,000 psi
Retención de humedad (ASTM C309).....	>0.50 kg/m ²
Adhesión al concreto (ASTM D4541).....	El concreto falla antes de perder la adhesión

