

DESCRIPCION

Tlalocoat Resane es una pasta acrílica impermeable de alta calidad, para reparar grietas y fisuras en muros, losas y techos de concreto. Utilice **Tlalocoat Resane** para sellar goteras, tuberías de desagüe, juntas, pretilas, uniones de losas de concreto, ductos, tragaluces, domos, traslapes en láminas galvanizadas o fibrocemento. Además, es útil para reparar oquedades y fisuras de antiguas impermeabilizaciones.

VENTAJAS

- Resana y repara grietas o fisuras de losas de concreto.
- Evita la filtración de humedad.
- Excelente adherencia.
- Debido a la elasticidad con la que cuenta, soporta los movimientos normales de la construcción.
- Soporta cambios bruscos de temperatura (lluvias, humedad, altas y bajas temperaturas, etc.).
- No es tóxico ni dañino al medio ambiente, debido a su formulación a base de agua.

PROPIEDADES

Propiedades	Resultado
Viscosidad CPS (ASTM D-2196).....	200,000 ± 10,000
pH (ASTM E-70).....	9.5 ± 0.5
% Sólidos (ASTM D-1644).....	68 ± 1.0
Densidad (ASTM D-1475).....	1.49 gr/cm ³
Secado al tacto.....	1 hr
Secado antes de sellar/impermeabilizar	4 hrs
Secado total.....	24 hrs
Apariencia.....	Pasta

PRESENTACIÓN

- Galón.

COLORES

- Blanco.

RECOMENDACIONES

Para una perfecta adherencia aplíquese en días sin probabilidad de lluvia, evite las temperaturas menores a los 10°C mayores a los 45°C. No mezcle con ningún otro producto. No se aplique en áreas de tráfico pesado.

APLICACIÓN

- La superficie deberá estar firme, limpia, seca, libre de grasa, eflorescencia u hongos. En lo que a láminas se refiere, se tendrá que limpiar bien el óxido y la grasa.

- Aplique **Tlalocoat Resane** con la ayuda de una espátula o llana, sin diluir, rellenando por completo todas las grietas, fisuras o uniones existentes (juntas constructivas o de expansión).

- Deje secar alrededor de 4 hrs antes de aplicar **Tlalocoat Sello** o cualquier sistema de impermeabilización de la línea **Tlalocoat**®. El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones climáticas.

El rendimiento de la pasta es variable dependiendo de las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de 1 año en lugares secos y frescos, en su envase original bien cerrado. Después de abrir el envase, cerrarlo bien y aplicar el producto dentro de los próximos 60 días. Evitar almacenar a temperaturas menores de 5° C y mayores de 40°C.

GARANTIA LIMITADA.- Esta garantía aplica sólo si los productos fueron aplicados de acuerdo a las indicaciones anteriormente mencionadas. Si se cumple esta condición y durante el período de garantía ocurre un desprendimiento o una falla del producto; **PRICOAT** se compromete a reponer el material defectuoso que le sea devuelto. Exclusiones de la cobertura: **PRICOAT** no será responsable en ninguna circunstancia por;

- Aplicación defectuosa o incorrecta del producto, ni por pérdidas o daños provocados por una o varias de estas causas.
- Toda variación, desgaste, rajaduras de superficie, deformación u otros cambios derivados del uso.
- Pérdidas o daños a los productos provocados por cualquier causa que no sea un defecto de fábrica inerte.
- Daños provocados por almacenamiento incorrecto, la negligencia, el abuso, el uso incorrecto o el mantenimiento inadecuado.
- Productos que hayan sido alterados de algún modo después de salir de la fábrica de PRICOAT (Por ejemplo, adición de agua).
- Daños provocados por factores que exceden el control de PRICOAT. La vida útil puede verse afectada por diversos factores como la calidad de la preparación del sustrato, aplicación del producto, mantenimiento y desgaste normal. Todos estos factores exceden nuestro control y no se ofrecen garantías por ellos.

Asistencia.-Para mayor información y asesoría técnica consulte a nuestros especialistas de PRICOAT al Tel. (614) 481-4344.

Fecha de Revisión: 09/11/09

