



TLALOCOAT RESANE | RESANADOR

Tlalocoat Resane es una pasta acrílica impermeable de alta calidad, para reparar grietas y fisuras en muros, losas y techos de concreto.

Además, es útil para reparar oquedades y fisuras de antiguas impermeabilizaciones.

Utilice Tlalocoat Resane para sellar

- Goteras
- Tuberías de desagüe
- Juntas, pretilas
- Uniones de losas de concreto
- Ductos
- Tragaluces
- Domos
- Traslapes en láminas galvanizadas o fibrocemento.

Resana y repara grietas o fisuras de losas de concreto

Excelente adherencia a materiales de construcción

Evita la filtración de humedad

Alto grado de elasticidad

Soporta cambios bruscos de temperatura

Ecológico

USOS:

- Residencial
- Industrial
- Sistemas Aislantes como el **PRIOFOAM 200**


Tabla de Propiedades Físicas

Propiedades	Resultados
Viscosidad CPS (ASTM D2196)	200,000 +/- 10,000
pH (ASTM E70)	9.5 +/- 0.5
% de Sólidos (ASTM D1644)	68 +/- 1.0
Densidad (ASTM D1475)	1.49 gr/cm ³
Secado al Tacto	1 hr.
Secado antes de sellar	4 hrs.
Secado Total	24 hrs.
Apariencia	Pasta

Presentación

Galón.

Color



Blanco

Recomendaciones

Para una perfecta adherencia aplíquese en días sin probabilidad de lluvia.

Evite las temperaturas menores a los 10°C y mayores a los 45°C.

No mezcle con ningún otro producto.

No se aplique en áreas de tráfico pesado.

Mantenimiento

Si se presenta alguna grieta o burbuja, utilice Tlalocoat Resane para reparar siguiendo el mismo procedimiento de aplicación sólo en las zonas afectadas.

Las burbujas se forman por exceso de agua en el sustrato, para eliminarlas realice un corte en forma de cruz y deje

Fácil Aplicación

1.- La superficie deberá estar firme, limpia, seca, libre de grasa, eflorescencia u hongos. En lo que a láminas se refiere, se tendrá que limpiar bien el óxido y la grasa.

2.-Aplicación 1era capa
Aplique Tlalocoat Resane con la ayuda de una espátula o llana, sin diluir, rellenando por completo todas las grietas, fisuras o uniones existentes (juntas constructivas o de expansión).

3.- Deje secar alrededor de 4 hrs antes de aplicar Tlalocoat Resane o cualquier sistema de impermeabilización de la línea Tlalocoat®.

El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones climáticas.

RENDIMIENTO: 18-20 mt² a 2 manos.

Podrá variar de acuerdo al tipo de sustrato y a las condiciones del mismo.

El rendimiento de la pasta es variable dependiendo de las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de 1 año en lugares secos y frescos, en su envase original bien cerrado. Después de abrir el envase, cerrarlo bien y aplicar el producto dentro de los próximos 60 días. Evitar almacenar a temperaturas menores de 5°C y mayores de 40°C.



Registro de marca de Pricoat en trámite.
Presentación HP1109-14